



## SEAL

Watergedragen High Solid Parket Grondlak - 1 component

*de perfecte basis*

- Zeer hoog gehalte vaste stof
- Optimaal isolerend en vullend
- Vermindert vezelopwerking
- Aanzetvrij te verwerken
- Kan zonodig plaatselijk worden bijgewerkt
- Beperkt het risico van kantenverlijming
- Geeft een warme aankleuring (versterkt de houtgloed)

### Profiel

RigoStep SEAL is de referentie parket grondlak voor warme houtgloed en isolering van inhoudsstoffen. SEAL bevat bijna 40 % vaste stof en vormt de perfecte basis voor een mooie en duurzame afwerking. De speciale formulering, de snelle droging en het zeer hoge gehalte vaste stof beperken het opwerken van de houtvezels en verminderen de risico's van kantenverlijming.

De lage pH waarde (6,5) van SEAL voorkomt aanzetten en kleurverschillen (geen loogeffect). Bij vol en zat opbrengen krijgt het hout tevens een fraaie eindkleur. SEAL is reukarm, eenvoudig te verwerken, strak vloeiend, blijvend helder en niet vergelend.

### Toepassing

RigoStep SEAL is speciaal ontworpen voor toepassing als grondlaag op sterk zuigende houtsoorten, houtsoorten met wateroplosbare of pH-gevoelige inhoudsstoffen en bij risico van kantenverlijming. Mag ook op andere houtsoorten als grondlaag worden gebruikt.

#### Seal-Add

Op vloeren met risico van ijzerbesmetting (zoals eiken tapis) kan aan RigoStep SEAL het additief SEAL-ADD worden toegevoegd. Zwarte puntjes ('blackspots') worden met RigoStep SEAL + SEAL-ADD effectief voorkomen.

#### Andere RigoStep grondlakken

Voor het verkrijgen van een nog diepere houtkleuring of om de kleur van het hout te veranderen RigoStep COLORWASH gebruiken. Indien een minder sterke houtgloed of een nog snellere droogtijd worden gewenst, kan RigoStep RAPID worden gebruikt.

#### Kambala Primer

Op kambala (iroko), afzelia en basralocus als grondlaag geen RigoStep SEAL, maar RigoStep KAMBALA PRIMER + DUO of SKYLT gebruiken.

### Eigenschappen

|           |                    |                           |                                  |
|-----------|--------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Natte lak | Dichtheid          | : 1,03 kg/dm <sup>3</sup> | ISO 2811                         |
|           | Viscositeit        | : 18 sec                  | DIN 53211 - Cup 4, 20 °C         |
|           | pH-waarde          | : 6,5                     | ISO 976                          |
|           | Gehalte vaste stof | : ~ 38 % gew              | EN ISO 3251                      |
|           | Gehalte VOS        | : 1 g/l                   | Oplosmiddelarm, voldoet aan ARBO |

### Systeemopbouw

- Nieuw werk - 1 x RigoStep SEAL en daarna 2 à 3 x een willekeurige RigoStep aflak.  
Bestaand werk - RigoStep SEAL niet toepassen op bestaand werk.

Voor een diepe en egale kleur is het belangrijk om RigoStep SEAL vol en zat op te zetten (1 liter per 8 m<sup>2</sup>). Plaatselijk nog dikker aanbrengen kleurt het hout niet nog sterker aan. Met RigoStep SEAL kunnen daarom zonodig ook aansluitingen nat over droog worden gemaakt. Het is zelfs mogelijk om plaatselijk onzichtbaar een reparatie uit te voeren.

Als bij voorbeeld na het aanbrengen van SEAL restanten van lijm of voegenkit worden ontdekt kan veelal worden volstaan met wegkrabben met een scherpe schraper en weer vol en zat RigoStep SEAL aanbrengen.

Mocht u - door onregelmatig lakken - toch eens aanzetten zien, dan is het meestal voldoende de vloer nogmaals vol in de SEAL zetten.

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Verwerking</b>       | Zie ook het RigoStep informatieblad 'Praktijktips'.  |
| Ondergrond              | De ondergrond dient schoon en droog te zijn en vrij van was, vet en stof. Als laatste schuurgang de ondergrond polijsten met een slijpnet of schuurpapier korrel 120 of fijner (mono-schijf) of korrel 100 of fijner (multi-schijf).   |
| Vezelopwerking          | Vezelopwerking kan worden tegengegaan door het oppervlak goed te polijsten. Ook kan na het schuren met de wals het oppervlak worden afgenomen met een vochtige doek. Na droging het hout zoals gebruikelijk polijsten, daarna het oppervlak zorgvuldig stofvrij maken en direct RigoStep SEAL aanbrengen.  |
| Niet verdunnen          | RigoStep SEAL is gebruiksklaar. Niet verdunnen, omdat dan de nauwkeurig afgestemde balans van eigenschappen nadelig beïnvloed wordt.   |
| Gereedschap             | Gebruik een goed uitgespoelde RigoStep Parketlakkroller, Rigo Steplicator of een volle, langharige kwast. Gebruik alleen roestvast stalen en/of kunststof gereedschap.   |
| Applicatie              | Reinig gereedschap vóór aandrogen met ruim water. Droog product lost op in aceton. Alvorens te verwerken goed oproeren en door een zeef in een lakemmer gieten. Gelijmatig in banen of vakken over de vloer verdelen. Verschillen in laagdikte vermijden. Het is belangrijk RigoStep SEAL vol en zat op te zetten. Een volle laag geeft een betere benutting, vloeit optimaal uit en droogt minder snel aan, zodat er meer tijd is voor het uitrollen en het maken van nat-in-nat aansluitingen. |
| Tussenschuren           | Grondlakken kunt u wegens het risico van doorschuren beter niet tussenschuren. Het oppervlak zonodig alleen lichtjes aanschuren vóór het aanbrengen van de laatste laag aflak. De vloer (en de werkruimte) vervolgens stofvrij maken. Tussenschuren is niet nodig voor de hechting, maar beoogt het verkrijgen van een gladder resultaat.  |
| Omstandigheden          | Watergedragen producten niet verwerken bij een (vloer-) temperatuur lager dan +10 °C, hoger dan +30 °C, of bij een RLV boven 80 %. Binnenvallend zonlicht zonodig temperen. Waterdamp moet afgevoerd. Zorg tijdens het drogen steeds voor voldoende ventilatie.  |
| Extender                | Bij relatief hoge temperatuur, lage RLV of bij applicatie op grotere oppervlakken kan de open tijd worden verlengd met het additief RigoStep EXTENDER.   |
| <b>Droging</b>          | - Handdroog : na 1 - 2 uur - Overlakbaar : na 2 - 3 uur  |
|                         | Droogtijden gelden bij 20 °C, 65 % RLV, normale laagdikte en voldoende ventilatie. Een lagere temperatuur en/of hogere RLV vertraagt de droogtijd. Altijd pas verder gaan met aflakken als de vorige laag voldoende droog is. Het insluiten van een niet droge laag grond- of aflak kan leiden tot defecten.   |
| <b>Rendement</b>        | Circa 8 m <sup>2</sup> per liter per laag, afhankelijk van de ondergrond. Volle laag aanbrengen.   |
| <b>Levervorm</b>        | Blank.<br>In 4 en 10 liter verpakkingen van polyethyleen kunststof.  |
| <b>Opslag/transport</b> | Koel bewaard in goed gesloten originele verpakking, tenminste houdbaar tot 12 maanden na productiedatum. Na opening beperkt houdbaar. RigoStep SEAL is niet vorstbestendig. RigoStep SEAL is niet onderworpen aan de kentekenplicht voor gevaarlijke stoffen en heeft geen gevarencode voor weg- en railtransport volgens ADR / RID. Product niet in de auto laten staan. Voor gebruik tijdig op kamertemperatuur brengen.   |
| <b>Veiligheid</b>       | Meer veiligheidsinformatie dan vermeld staat op het etiket, kunt u ontlenen aan het Veiligheidsinformatieblad (VIB).   |
| <b>Meer informatie</b>  | <a href="http://www.ursapaint.nl">www.ursapaint.nl</a> - <a href="http://www.rigospecialcoatings.nl">www.rigospecialcoatings.nl</a> - <a href="http://www.rigostep.nl">www.rigostep.nl</a> - <a href="http://www.parketlak.com">www.parketlak.com</a> .  |
| <b>Helpdesk</b>         | +31 (0) 255 - 54 84 45.  |

Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden. Contact met ogen en huid vermijden. Niet roken, eten of drinken tijdens gebruik. Lakresten en spoelwater niet door de gootsteen afvoeren, maar op daarvoor bestemde plaatsen inleveren.

Stand: juli 2006

 **URSA PAINT**  
QUALITY & ENVIRONMENT

De verstrekte informatie en aanbevelingen in dit document zijn gebaseerd op onze kennis en ervaringen, waarvan wij menen dat ze accuraat zijn. Door de veelheid van toepassingen buiten onze controle, kan ons bedrijf geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele negatieve gevolgen die ontstaan bij het gebruik van bovenstaand product. De gebruiker dient zelf het materiaal te beoordelen op geschiktheid, alvorens het toe te passen.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gelden voor alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop en verkoop en leveringen van alle goederen en diensten de Uniforme Verkoop- en Leveringsvoorwaarden voor Verf- en Drukinkt e.a., zoals vastgesteld door de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (V.V.V.F.), gedeponneerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.